

Technisches Datenblatt

Parat 102

zementäre Spachtelmasse - standfest

Merkmale

- schnell härtend
- gut modellierbar
- sehr feinkörnig
- sehr emissionsarm, EC 1 Plus

Produktbeschreibung

Pulverförmige, kunstharzvergütete, feine, standfeste, schnell trocknende, spannungsarme, hydraulisch abbindende Reparatur- und Füllmasse. Für Finish - Spachtelungen auf nahezu Null ausziehbar.

Festigkeitsklasse: C 30 / F 7

Brandverhalten: A 1

25 kg Papiersack 42 Sack / 1.050 kg pro Palette

Anwendungsbereich

Nur im Innenbereich, auf Boden- und Wandflächen zum Ausbessern und Nivellieren von Treppen und Podesten. Zum Füllen von kleineren Löchern und Unebenheiten in Estrich und Betonflächen, sowie fehlenden Estrichteilen. Zum Anspachteln und Ausbildung von Rampen. Auch geeignet für Fußbodenheizung. Stuhlrollengeeignet. Rasche, gleichmäßige Erhärtung erfolgt unabhängig von der Schichtdicke.

Lagerung

Lagerung:

Frostfrei, kühl und trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebinde

lagerfähig: 180 Tage

Verarbeitung und Werkzeuge



Technische Angaben:

Verbrauch : ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke

Wasserbedarf: ca. 5,75 Liter / 25 kg

maximale Schichtdicke: 15 mm

auf Gussasphalt: maximal 50 mm

Verarbeitungszeit: ca. 10 – 15 Minuten

Verlegereife nach : ca. 60 Minuten

Begehbarkeit nach: ca. 30 – 45 Minuten

Empfohlenes Werkzeug:

Langsam laufendes elektrisches Rührwerk, geeignetes Mischgefäß, Traufel, Glättkelle, Spachtel.

Untergrund :

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und der DIN 18356 / 18365 entsprechen. Allgemein anerkannte Regeln des Fachs und der Technik für die Parkett- und Oberbelagsverlegung, sowie die jeweils gültigen, nationalen Normen berücksichtigen.

Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter:

DIN 18356 Parkettarbeiten

DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten

TKB-Merkblatt „Kleben von Parkett “

Merkblatt des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes (ZDB) „Elastische Bodenbeläge, textile Bodenbeläge und Parkett auf beheizten Fußbodenkonstruktionen“

TKB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag und Parkettarbeiten“

BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“

DIN EN 14342 „Parkett und Holzfußböden“

Grundieren:

Auf saugfähigen Untergründen: Parat Vorstrich oder Parat 96 (pur oder verdünnt)

Auf nicht saugfähigen Untergründen: Parat 96 pur

Parat PU Express oder Parat 98 (Absandung oder Zwischengrundierung mit Parat 96 erforderlich)



Anmischen

In einem sauberen Mischgefäß durch Einrühren mittels langsam laufendem Rührwerk homogen und knollenfrei anmischen. Nur so viel anmischen, wie innerhalb der Verarbeitungszeit von 10 – 15 Minuten verarbeitet werden kann. Mischzeit abhängig vom Rührer 1 – 4 Minuten. Reifezeit beachten.

Empfohlener Rührer: DLX oder Korbrührer

Verarbeitung:

Die frische Spachtelmasse möglichst in einem Arbeitsgang bis zur gewünschten Schichtstärke (max. 50 mm) auf dem Untergrund auftragen. Durch Schneiden, Schaben oder Abziehen lässt sich die erstarrende Masse noch formen und glätten, bevor die Erhärtung einsetzt. Nach 15 bis 20 Minuten ist die Masse soweit verfestigt, dass Kanten geschnitten und Übergänge ausgeglichen werden können. Bei mehrschichtigem Auftrag ist eine Zwischengrundierung erforderlich.

Sonstige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz:

Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Giscode: ZP 1

