

# Technisches Datenblatt

**PARAT GR 1.0**

**wasserbasierte Grundierung**

## Merkmale

Minimiert Seitenverleimung  
Gibt eine natürliche helle Optik  
Geringe Emmission im Innenbereich

## Produktbeschreibung

Parat GR 1.0 ist eine gebrauchsfertige PU/Acryl Grundierung auf Wasserbasis.

Parat GR 1.0 ist besonders geeignet zur Minimierung der Seitenverleimung und als Grundierung für die meisten Parketthölzer, die mit Parat Wasserlacken versiegelt werden sollen.

## Technische Angaben

Basis	Wasserbasiert Urethan/Akryl
Verpackung	5 L Gebinde
Mischverhältnis	Gebrauchsfertig, vor Verwendung gut schütteln
Spezifisches Gewicht	1,02 g/ml
Trocknungszeit	ca.2 Stunden bei Raumtemperatur(20°C und 50% Lf)
Anwendungstemperatur	+ 15-25° C (Lack und Boden)
Viskosität	Ca. 20-25 Sek.
Ergiebigkeit	8-10 m <sup>2</sup> /l
Haltbarkeit	Ungeöffnet bei 20°C 1 Jahr haltbar
Auftragen	Mit breitem Pinsel und Rolle für Wasserlacke
Reinigung Werkzeug	Sofort mit Seifenwasser



## Anwendungsbereich

Grundierung für nahezu alle europäischen Hölzer als Haftbrücke zur anschließenden Versiegelung mit Parat Lacken. Bei Fußbodenheizung und 2-K PU Lacken ist zwingend eine Grundierung einzusetzen.

## Lagerung

Stets in dicht verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.  
Im Sommer nicht über +25°C. Vor Frost schützen. Der Behälter muss dicht verschlossen sein.

## Verarbeitung und Werkzeuge

Um ein optimales Aussehen und einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss der Holzboden durch Schleifen von allen Rückständen wie Schmutz, Wachs, Fett, Öl und Seifenresten befreit werden.

Der Schleifstaub muss ebenfalls gründlich entfernt werden (z. B. durch Absaugen und danach Aufwischen mit einem feuchten Lappen).

Wichtig: Sowohl Holz als auch Lack sollten eine Temperatur von mindestens 15° C haben. Ein optimales Raumklima von ca. 50 % Luftfeuchte und 20 Grad Celsius erleichtert die Verarbeitung und verkürzt die Trocknungszeit.

Bitte beachten Sie vor allem auf Altböden ist eine Haftungsprüfung durchzuführen. Es ist immer für ausreichend Belüftung zu sorgen.

Empfohlener Aufbau:

Letzter Schliff Körnung 120 – 1. Grundierung. – 1. Lackschicht – 2. Lackschicht

PARAT GR 1.0 ist direkt auf das rohe geschliffene Holz aufzutragen (letzter Schliff 120) unverdünnt aufzutragen und trocknen zu lassen.

Nachdem die Grundierung getrocknet ist, kann mit dem Auftrag der ersten Lackschicht begonnen werden. Bitte beachten Sie, nicht mehr als 2 Lackschichten pro Tag aufzutragen, um ein einwandfreies Trocknen des Lackes zu ermöglichen. Die Grundierung ist nach ca. 2 Stunden überlackierbar.



**ACHTUNG:**

Tragen Sie die Grundierung in gleichmäßigen Bahnen, möglichst in Holzmaserrichtung auf. Vermeiden Sie Rollansätze durch zügiges arbeiten und beachten Sie das Raumluftklima. Bitte beachten Sie nicht mehr als 2 Lackschichten pro Tag auftragen, um ein einwandfreies Trocknen des Lackes zu ermöglichen. Nicht beachten der Trocknungszeiten kann zu schlechtem Anhaften und geringerer Widerstandsfähigkeit führen. Es ist einzurechnen, dass sich die Trocknungszeit mit jeder Lackschicht verlängert. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit. Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trocknungszeit.

Beachten Sie alle Angaben auf den Gebinden, in Datenblättern sowie Pflegeanweisungen !

**Sonstige Hinweise**

Parat GR 1.0 darf nicht mit einem Zwischenschliff angeschliffen werden, da es zum Durchschleifen der Grundierung kommen kann und damit zu einem nicht gleichmäßigen Erscheinungsbild des gesamten Lack Aufbau´s führt.

