

Technisches Datenblatt

PARAT GR 2.0

alkoholhaltige Grundierung

Merkmale

Minimiert Seitenverleimung
Sperrgrund für Altböden
Auf Alkoholbasis
Schnelle Trocknung

Produktbeschreibung

Parat GR 2.0 ist eine gebrauchsfertige Grundierung auf Alkoholbasis mit hohen haftvermittelnden Eigenschaften.

Technische Angaben

Basis	Alkoholbasis
Verpackung	5 L Gebinde
Mischverhältnis	Gebrauchsfertig, vor Verwendung gut schütteln
Spezifisches Gewicht	0,93 g/ml
Trocknungszeit	30-60 Minuten Raumtemperatur (20°C und 50% Lf.)
Anwendungstemperatur	+ 15-25° C (Grundierung und Boden)
Kennzeichnung	ADR/RID: Klasse 3, Verpackungsgruppe 3 Flammpunkt < 23° C UN:1263
Ergiebigkeit	8-10 m ² /l
Haltbarkeit	Ungeöffnet bei 20°C 1 Jahr haltbar
Auftragen	Mit breitem Pinsel und Rolle für Lösemittellack
Reinigung Werkzeug	Mit Verdünner



Anwendungsbereich

Sperrgrund für problematische Untergründe, wie z.B. exotischen Hölzer und als Sperrgrund für Altböden einsetzbar. Zwingend bei Fussbodenheizung oder 2-K PU Lacken ein zu setzen.

Lagerung

Stets in dicht verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
Im Sommer nicht über +25°C. Vor Frost schützen. Der Behälter muss dicht verschlossen sein.

Verarbeitung und Werkzeuge

Um ein optimales Aussehen und einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss der Holzboden durch Schleifen von allen Rückständen wie Schmutz, Wachs, Fett, Öl und Seifenresten befreit werden.

Der Schleifstaub muss ebenfalls gründlich entfernt werden (z. B. durch Absaugen und danach Aufwischen mit einem feuchten Lappen).

Wichtig: Sowohl Holz als auch Lack sollten eine Temperatur von mindestens 15° C haben.

Ein optimales Raumklima von ca. 50 % Luftfeuchte und 20 Grad Celsius erleichtert die Verarbeitung und verkürzt die Trocknungszeit.

Bitte beachten Sie vor allem auf Altböden ist eine Haftungsprüfung durchzuführen. Es ist immer für ausreichend Belüftung zu sorgen.

Empfohlener Aufbau:

Letzter Schliff Körnung 120 – 1. Grundierung. – 1. Lackschicht – 2. Lackschicht

PARAT GR 2.0 ist direkt auf das rohe geschliffene Holz aufzutragen (letzter Schliff 120) unverdünnt aufzutragen und trocknen zu lassen.

Nachdem die Grundierung getrocknet ist, kann mit dem Auftrag der ersten Lackschicht begonnen werden. Bitte beachten Sie, nicht mehr als 2 Lackschichten pro Tag aufzutragen, um ein einwandfreies Trocknen des Lackes zu ermöglichen. Die Grundierung ist nach ca. 30-60 Minuten überlackierbar.



ACHTUNG:

Tragen Sie die Grundierung in gleichmäßigen Bahnen, möglichst in Holzmaserrichtung auf. Vermeiden Sie Rollansätze durch zügiges arbeiten und beachten Sie das Raumluftklima. Bitte beachten Sie nicht mehr als 2 Lackschichten pro Tag auftragen, um ein einwandfreies Trocknen des Lackes zu ermöglichen. Nicht beachten der Trocknungszeiten kann zu schlechtem Anhaften und geringerer Widerstandsfähigkeit führen. Es ist einzurechnen, dass sich die Trocknungszeit mit jeder Lackschicht verlängert. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit. Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trocknungszeit.

Beachten Sie alle Angaben auf den Gebinden, in Datenblättern sowie Pflegeanweisungen !

Sonstige Hinweise

Parat GR 2.0 darf nicht mit einem Zwischenschliff angeschliffen werden, da es zum Durchschleifen der Grundierung kommen kann und damit zu einem nicht gleichmäßigen Erscheinungsbild des gesamten Lack Aufbau´s führt.

